

Comercial Garcia

CG LABIOS POLIMERICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO

LITERATURA TÉCNICA

Descrição: Resina líquida modificada de alta resistência tri componente (resinas, cargas minerais e catalizador).

Campo de aplicação: Muito utilizada para várias finalidades, recuperação de bordas de juntas de pisos, correção de buracos em concretos e regularização.

Especificação:	Estado físico:		Líquido
	Viscosidade a 25 C (din53015*)	MPSA	12.000-16.000
	Equivalente epóxi	g/ Eq	185- 196
	Teor epóxi	Eq/Kg	5,10 - 5,40
	Cor / (gadner)*	-	<3
	Peso específico a 25 C	g/cm 3	1,20

Resistência a Produtos Químicos:	
Água doce	ótimo
Água salgada	ótimo
Ácido	bom
Alcalis	bom
Sais	ótimo
Óleo de freio	ótimo
Produto base petróleo	ótimo
Solvente alifático	ótimo
Temperatura	90C

Adicionar o componente A ao componente B e misturar por pelo menos 3 minutos.

Após esta mistura aplicar com uma desempenadeira de aço a área a ser feita. após aplicação aspergir o componente C sobre toda a área até cobrir o produto que foi aplicado na base.

Esperar por pelo menos 5 horas para cura superficial.

Até que o aplicador possa subir em cima para retirada do que sobrou do componente C que não se fundiu com a resina aplicada.

Varrer bem o componente C que não se fundir com o produto aplicado na base e aplicar novamente a mistura do componente A mais B para fazer o acabamento.

Obs. A Aplicação deve ser imediata com desempenadeira de aço, pois o Potlif (tempo de reação do produto) é de 2 horas.

Comercial Garcia

CG LABIOS POLIMERICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO

Rendimento:

Um Kit (comp. A 1.200 kg + comp. B 0,34 kg + comp C 3.000 Kg terá um rendimento de um metro quadrado com uma espessura de aproximadamente 2 mm e 3mm em condições normais de aplicação

Armazenamento: Armazenar em local seco e arejado para maior conservação do produto sua durabilidade e de 12 meses.

Importante: As informações contidas neste boletim técnico são dados baseados no estagio atual dos nossos conhecimentos e ensaios feitos em laboratorios,o uso não adequado de nossos produtos ou não recomendados por nossos tecnicos nos isenta de qualquer responsabilidade applicativa, portanto qualquer duvida ligar para nosso departamento tecnico para maiores informações.

COMERCIAL GARCIA

011 4612-4123

011 4612-5170

comercialgarcia@terra.com.br